



Szpachla naprawcza 8 kg Axton

Indeks: 358538 Producent: AXTON

Cena: 77.15 zł

Opis

Szpachla naprawcza 8 kg Axton

Pasta wypełniająca AXTON jest idealna do wypełniania ubytków, rowków i pęknięć o głębokości do 1 cm w jednej warstwie na powierzchniach wewnętrznych. Dzięki formule pasty wypełniacz jest gotowy do użycia i łatwy w aplikacji. Po wyschnięciu tynk jest łatwy w szlifowaniu i odporny na wiercenie

- **Typ produktu** Gładź szpachlowa
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 72
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 24
- **Kolor** Biały
- **Waga (w kg)** 8
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Docelowy materiał zastosowania** Płyta gipsowo-kartonowa
- **Sposób przygotowania** Gotowy do użycia
- **Czyszczenie narzędzi** Wodą
- **Narzędzia do nakładania** Szpatułka
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 8
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka produktu** AXTON
- **Kod PKWiU** 23.64.10.0
- **Kod EAN** 3276007422412

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

GRUBOŚCI
do
1 cm

STOSOWANIE
SZPACHELKA
DO
NAKLADANIA



CZYSZCZENIE
Woda

CZAS UŻYCIA
Bez
limitu

CZAS NAKLADANIA
12/24 godz. **24/48 godz.**
POMIĘDZY WARSTWAMI przed malowaniem

Gotowa Szpachla Naprawcza pozwala na wypełnienie ubytków i pęknięć o głębokości do 1 cm, w jednej warstwie na powierzchniach wewnętrznych pomieszczeń

ZAKRES ZASTOSOWANIA

ZASTOSOWANIE WEWNĄTRZ: płyta gipsowo-kartonowa, kamień, cement, tynk, tynki beton.

SPOSÓB UŻYCIA

■ **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA** W przypadku pęknięć: za pomocą trójkątnej skrobaki poszerzyć pęknięcia. Najlepiej jest poszerzyć pęknięcia w kształcie litery V, aby masa mogła lepiej wypełnić (A). Podłoże musi być twarde, suche, zdrowe i oczyszczone z pyłu przy użyciu szczotki (B). Szpachla naprawcza jest w postaci pasty i jest gotowa do użycia. ■ **NAKLADANIE PRODUKTU** Otwory/ubytki: nałożyć pastę widoki trapezoid otworu, aby zapewnić dobrą przyczepność do podłoża, a następnie wypełnić resztę otworu. Aby uzyskać idealne wykończenie, przebieć szpachlę w połowie otworu, a następnie rozciągnij materiał w prawo. Zrób to samo z pozostałą częścią otworu i rozciągnij masę w lewo. Pęknięcia i szczeliny: Masę nakładać prostopadle [90°] do kierunku pęknięcia. Następnie wygładzić w



kierunku pęknięcia (C). Jeśli pęknięcia jest głębsze niż 1 cm, można nałożyć drugą warstwę. ■ Po 12-24 godz. gdy powłoka jest całkowicie sucha, wyszlifować w celu wyeliminowania nierówności drobnym papierem ściernym (200), szlifować małymi kołystymi ruchami. Nałożyć warstwę wygładzającą, następnie podkład, a na końcu farbę, poczwoli uzyskać doskonały efekt.

■ NIE ZMIĘKACZĆ MASE, ROZPRACOWAĆ JE MIĘDZY DWOMA SZPACHELKAMI DO NAKLADANIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU

Na etapie przygotowania i szlifowania zaleca się noszenie okularów ochronnych, maski FFP2 i rękawic. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, z dala od mrozu i bezpośredniego światła słonecznego. Termin ważności produktu (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przechowywania): patrz data na opakowaniu, ważności produktu (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przechowywania): patrz data na opakowaniu

Zawiera produkty białoczułe (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania). Zawiera L2-Aminozoboczoim-3-on-2-metylozoboczoim-3(2H)-on, CPM1 / MIT (2-1). Może powodować wysypienie/reakcję alergiczną.

SECO S.p.A.
110 Rue de la Chapelle
CS 00020 - 93196 Noisy-le-Francois
(33) 028-98-00 - www.seco.fr
Made in France